



SCHEMA TECNICA

## MASTICE GUARNIZIONI

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto Aa base di resine naturali e solvente alcoolico. Forma una pellicola trasparente con buone proprietà adesive. Viene usato per tenere in sede le guarnizioni preformate prima dell'assemblaggio.

### - CAMPI DI IMPIEGO

Come coadiuvante di qualsiasi tipo di guarnizione preformata di tenuta di accoppiamenti di motori, macchine utensili, raccordi di condutture idrauliche, serbatoi di carburante.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

(prima della reticolazione)

- Aspetto Liquido viscoso
- Colore Giallo - bruno
- Odore alcoolico
- Reticolazione Per evaporazione del solvente
- Densità 0,970 g/ml
- Viscosità 500 ÷ 700 cP

(dopo reticolazione)

- Spessore 1-2 mm
- Resistenza al calore max 110°C
- Resistenza alle basse temperature fino a -20°C
- Resistenza all'acqua ottima
- Resistenza alla benzina ottima
- Resistenza all'olio minerale fino a 110°C

### - MODALITÀ D'USO

Impiegare su superfici pulite e sgrassate. Stendere uno strato sottile ed omogeneo a pennello. Procedere al montaggio della guarnizione preformata. Chiudere le superfici dopo ca. 15 minuti.

E' possibile accelerare la reticolazione mediante calore.

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta : almeno 2 anni

### - CONFEZIONE

Flacone in plastica

Cod. 0017 Contenuto 65 ml.

Cod. 0019 Contenuto 200 ml.

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 01/02/2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:  
VIA SANTENA, 1 - 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY  
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. - PARTITA IVA 05082750968  
COD.FISC. 05082750968  
REG.IMP.TORINO 05082750968  
R.E.A. DI TORINO 1051229  
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.  
PLI (NETHERLANDS) B.V.  
A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:  
VIA ANTICA DI CASSANO, 23  
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY  
CALL CENTER 02 92436.1  
FAX 02 92436306  
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di  
Gestione per la Qualità  
certificato da:



LR0 0261563