



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# HELP

## GRASSO MULTIUSO

**- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Grasso multiuso a base di sapone complesso di litio con additivi anticorrosione e antiossidanti. Aderisce su tutti i materiali, lubrifica e protegge. Resiste ad acidi deboli ed idrossidi diluiti, ad acqua (anche calda), al vapore e a temperature da  $-25^{\circ}\text{C}$  a  $+160^{\circ}\text{C}$ . Si può usare su quasi tutti i tipi di plastica (è consigliabile eseguire comunque sempre un test di compatibilità)

**- CAMPI DI IMPIEGO**

Può essere utilizzato per i più svariati problemi di lubrificazione: cerniere, serrature e meccanismi di vario tipo, leveraggi, tutte le parti mobili di autoveicoli, anche in presenza di acqua e umidità.

**- MODALITÀ D'USO**

Agitare bene la bombola. Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare da una distanza di 15 – 25 cm. Il

prodotto può essere erogato anche con bombola capovolta.

**- Stoccaggio**

Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente : almeno 3 anni.

**- CONFEZIONE**

Bombola spray in metallo  
Contenuto 400 ml

Cod.4255

**- NOTE**

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Proprietà	Unità di misura	Valori tipici
<ul style="list-style-type: none"><li>• Aspetto</li><li>• Colore</li><li>• Odore</li><li>• Peso specifico</li><li>• Propellente</li></ul>	Kg/l	Pomatoso fil. Nocciola chiaro tipico 0,650 ca Propano / Butano
<b>Proprietà del grasso</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo di grasso</li><li>• Gradazione NLGI</li><li>• Penetrazione lavorata</li><li>• Punto di goccia</li><li>• Temperatura di esercizio</li><li>• Test 4 sfere (EP) – carico saldatura</li><li>• Viscosità olio base a <math>4^{\circ}\text{C}</math> (ISO)</li></ul>	   $^{\circ}\text{C}$ $^{\circ}\text{C}$ N cSt	Sapone complesso di litio 2 265 – 295 270 -25 +160 >2500 100

R&D 19/03/2014 rev.1

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che di scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utente. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

