

SCHEMA TECNICA

SYSTEM 56A38

BLOCCANTE ALTISSIMA RESISTENZA

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto specifico per tutte le parti cilindriche sottoposte a sollecitazioni di taglio e carico radiale. Viene impiegato per bloccare cuscinetti, ingranaggi, pulegge, camicie, boccole, bronzine, spine, chiavette, perni. E' adatto per la frenatura ad altissima resistenza di parti filettate. E' raccomandato per il bloccaggio di parti **non soggette a smontaggio**. Prodotto ad alta viscosità per bloccare parti a libero scorrimento. Permette un montaggio a libero scorrimento in alternativa a quello ad interferenza. Usato nel montaggio ad interferenza, aumenta di 4 volte circa la resistenza del giunto, data la capacità di creare un contatto delle superfici al 100%. Consente di ottenere un carico perfettamente distribuito su tutta l'area impegnata. Elimina la tensione all'interno del giunto proteggendolo contro eventuale corrosione da contatto. Possiede elevata resistenza all'acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas e vapori. Per una frenatura rapida usare il "Primer Rapido AP 724".

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Colore | Verde |
| • Peso specifico | 1,10 |
| • Viscosità a 25°C (mPa.s) | 2500 |
| • Gioco max diametrale | 0,20 mm |
| • Diametro max filetto | M36 1½" |
| • Resist. allo svitamento (N.m) | iniziale 30 – 40
residua 55 – 70 |
| • Resist. allo scorrimento (N/mm ²) | 25 – 30 |
| • Tempo di indurimento | |
| res. alla manipolazione | 2 – 5 min. |
| res. funzionale | 1 – 3 ore |
| res. finale | 24 ore |
| • Temp. di impiego | -55°C +150°C |

Prodotto collaudato secondo le norme DIN 54454

R & D 04.02.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. €20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT